

ПОД СИЛИКОНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

HYDROPOR

Грунтовочно-пропитывающий препарат для минеральных оснований и под силиконовые фасадные краски



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшает адгезию лакокрасочного покрытия
- Уменьшает и выравнивает впитывающую способность основания
- Предохраняет от возникновения пятен и налетов
- Создает микропористое покрытие, позволяющее стенам "свободно дышать"
- Обладает очень хорошими проникающими свойствами, укрепляет основание
- Снижает степень запыленности
- Не меняет цвета основания
- Высокая адгезия, как к минеральным основаниям, так и покрытым на базе синтетических веществ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Современный, бесцветный препарат на базе микромолекулярных, растворимых в воде, акриловых и силиконовых смол. Предназначенный для пропитывания всяческих минеральных строительных оснований, находящихся снаружи зданий, а также для правильной подготовки основания под силиконовую фасадную краску **ARMASIL F**. Применяется для гидрофобного пропитывания бетонных оснований, известковых, известково-цементных и цементных штукатурок, цемента-волоконных плит, стен из клинкера, лицевого и силикатного кирпича, облицовки из песчаника и минеральных лакокрасочных покрытий. Применяется также для грунтования минеральных оснований (например: бетон, традиционных известковых, цементно-известковых, цементных и тонкослойных минеральных штукатурок), а также покрытых лакокрасочным покрытием на базе синтетических веществ.

Внимание: Препарат не следует применять для обработки поверхностей полов, предохранения оснований от воздействия грунтовой влаги, поверхностных вод и воды под давлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовое связующее: акриловый и силиконовый адгезив;

Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. А/н. Продукт содержит ниже 30 г/л ЛОС;

Плотность: ок. 1,05 г/см³;

Содержание твердых частиц: ок. 10%;

Цвет: бесцветный;

Средний расход: ок. 0,18÷0,20 л/м² (в зависимости от впитывающей способности основания);

Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤ 75%.

Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 5 и 10 л продукта

Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.

Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке

продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом **ALGIZID**. Любые отслоившиеся, нескрепленные с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата **CLEANFORCE**. В случае значительных неровностей основания стену следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность выровнять и зашлифовать шпаклевочным раствором **KOMBI FINISZ**. При незначительных неровностях можно сразу наносить шпаклевочную массу **KOMBI FINISZ**. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных растворов следует предварительно загрунтовать соответствующим препаратом. В случае нанесения препарата на новые минеральные основания (например: бетон, цементную, известковую и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать период выдержки не менее 2-х недель.

ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА: Хорошо перемешать непосредственно перед использованием. При необходимости можно разбавить небольшим количеством воды (добавив максимум 5% от объема для первого слоя).

НАНЕСЕНИЕ: Препарат наносить на основание с помощью кисти, малярного валика или напылением. Основания с высокой впитывающей способностью рекомендуется обработать двукратно, методом "мокрым по мокрому".

ВЫСЫХАНИЕ: Период выдержки нанесенного на основание препарата перед нанесением краски составляет ок. 12 часов. Свеженанесенное лакокрасочное покрытие следует предохранять от воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги, пока оно полностью не высохнет. **Внимание:** Гидрофобные качества в полной мере основание приобретает по прошествии 7 дней.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во время нанесения и высыхания раствора должна быть сухая погода с температурой воздуха выше +5°C. Низкая температура и высокая влажность могут привести к более медленному высыханию препарата. В этом случае следует воздержаться от нанесения краски до момента полного высыхания грунтовочного препарата. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. Следует избегать работы на поверхностях, находящихся под непосредственным воздействием солнечных лучей и сильного ветра.